

TYPE BETON LEGER	DENSITÉ FRAIS	AREXPAN FIN	AREXPAN E05	AREXPAN E07	SABLE D'AREXPAN	SABLE NATUREL	GRAVIER	CIMENT	PLASTIFIANT	EAU/CIMENT
(Kp/cm ²)	Kg/m ³	Litres			Kg	Kg	Kg	%	%	
HL-15	550	1100	-	-	-	-	-	120	-	0,85
HL-20	650	1100	-	-	-	-	-	150	-	0,8
HL-40	1000	700	-	-	325	-	-	275	-	0,6
	1100	825	-	-	-	325	-	250	-	0,6
HL-60	1275	825	-	-	-	500	-	275	-	0,58
HL-100	1150	-	650	-	550	-	-	300	-	0,6
	1400	800	-	-	-	675	-	300	-	0,58
HL-125	1250	-	650	-	550	-	-	325	-	0,6
HL-150	1200	-	650	-	550	-	-	350	-	0,6
	1550	600	-	-	-	750	-	375	-	0,55
HL-175	1550	-	825	-	-	675	-	275	-	0,55
	1700	575	-	-	-	775	200	400	1	0,38
HL-200	1650	-	800	-	-	675	-	300	0,7	0,6
	1800	500	-	-	-	775	250	400	1	0,38
HL-250	1500	650	-	750	475	-	-	375	0,7	0,55
	1700	-	800	-	-	675	-	350	0,7	0,58
HL-300	1700	-	650	-	-	800	-	375	0,7	0,46
HL-350	1750	-	-	750	-	625	-	325	0,7	0,53
	1900	-	500	-	-	775	150	400	1	0,37
HL-400	1800	-	-	600	-	750	-	375	0,7	0,42

(Les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives et ne peuvent pas être utilisées pour des calculs)